

Serie 386-100/337

Feinsilber, spaltfest

Bei der Serie 386-100/337 handelt es sich um ein spaltfestes Feinsilber. Die Serie kann mit MS-Hochlasurfarben der Serie 386 abgetönt werden (siehe Farbkarte: Artikel PM-2004). Zur Steigerung der chemischen und mechanischen Resistenz können 10 Gewichtsprozent des Härterers Serie 600-HDA oder Serie 600-HDS zugegeben werden.

Spezifikationen

Verdünner	Serie 300-017
Zugabemenge	5-10 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018
Zugabemenge	5-10 Gew.-%
Härter	Serie 600-HDA oder Serie 600-HDS
Zugabemenge	10 Gew.-%
Beschleuniger	Serie 300-019
Zugabemenge	5-10 Gew.-%
Reiniger	Serie 300-URS oder Serie 300-BRS
Gewebe	77.55 – 120.34
Trocknung / Härtung	Raumtemperatur
Bedruckstoffe	Siehe technisches Datenblatt Serie 386
Weiterverarbeitung	Siehe technisches Datenblatt Serie 386
Überdruckbarkeit	Ja
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 25 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T22/T32 / V1 / 07/2022)